



Biosil® f

O CoCr produzido
na DeguDent está
de volta!





LIVRE DE
BERÍLIO E
NÍQUEL



CONFORMIDADE
COM A NORMA
ISO 22.674



Biosil® f

A liga CoCr de qualidade alemã que você já conhece e confia está de volta ao mercado brasileiro!

SKU	Descrição	Especificação
5335010003	Biosil f - CoCr 1Kg	Metal CoCr 1Kg para fabricação de próteses parciais

Composição

Co: 64,8%	Cr: 28,5%	Mo: 5,3%	Si: 0,5%	Mn: 0,5%	C: 0,4%
-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

Dados técnicos:

Cor	Branco
Intervalo de fusão	1.320 - 1.380°C
Dureza Vickers	400 HV10
Limite de elasticidade 0,2%	700 MPa
Resistência à tração	900 MPa
Módulo de elasticidade	220 GPa
Alongamento na ruptura	5%
Densidade	8,4g/cm³
Temperatura preaquecimento	1.000°C
Temperatura de fundição	1.500°C

 Fabricante DeguDent GmbH – Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Alemanha Tel. +49/6181/5950
dentsplysirona.com

Detentor da notificação:

Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, nº 863, CD 02, Unidade 63
Distrito Industrial - São José/SC - CEP: 88.104-785 - www.dentsplysirona.com.br
SAC: 0800 771 2226 (somente Brasil) / (11) 3046-2222
Responsável Técnico: João C. S. Zanuzzo - CRF-SC: 8326
ANVISA n. 80745409021 (Biosil F - Liga para Uso Odontológico)

